LEST AVAILABLE CODE

(54) SEMICONDUCTOR FLIP CHIP ELEMENT 열면 무워야 되는 -(11) 57-197838 (A) (43)_4.12.1982 (19) JP 414 9 24 राज भएता वह (छ) 1137 11 (21) Appl. No. 56-80885 (22) 29.5.1981 (21) Appl. Not. 4012171 (72) OKI DENKI KOGYO K.K. (72) YASUO OONO(1) TANGET OF STREET तम आतार धारायच हास्याच भारत (51) Int. Cl3. H01L21/92 (51) Int. (27., 1301), 22,36 PURPOSE: To prevent the outflow of solder at the thermo compression bonding of a bump electrode, by filling the concave part formed on the surface of high melting point metal with a semiconductor flip chip element bump electrode with

low melting point metal serving as solder.

CONSTITUTION: After a surface protecting film 4 is adhered on an Al wiring 3 connected to an Si substrate 1 by an Si oxide film 2 window 2a on the Si substrate 1, a window 4a is provided on this surface protecting film 4 to form a bump electrode on this window part. The bump electrode forms a base metallic layer 5 constituted of three layers of Ti-Cu-Ni or Cr-Cu-Ni, etc. with a high melting point metal 9 of Au, etc. by electroplating with a photoresist as a mask thereon. Thereat, an electrodeposition condition is controlled to raise the fringe thereof. 9a in abnormal growth next for the electrodeposition of low melting point metal 10 of Sn, etc. serving as solder within the fringe 9a.

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—197838

⑤Int. Cl. 21/92 H 01 L 21/92

識別記号

庁内整理番号 7638-5F 砂公開 昭和57年(1982)12月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分半導体フリップチップ素子

②特 頭 昭56-80885

②出 願。昭56(1981) 5 月29日

切発 明 者 大野泰男

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号冲電気工業株式会社内

⑩発 明 者 戸塚憲男

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号沖電気工業株式会社内

⑪出 願 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号

砂代 理 人 弁理士 菊池弘

明 一 超 一 91

・発明の名称

「半導体スリップ・デップ業子

2. 八特許請求の範囲 対し かぶ カル・

定気めつきにより周辺郎を突出させて形成した高融点金属といこの高融点金属の周辺部内周側の凹部にめつきした低融点金属とからなるペンプに 値を備えたことを特徴とする学術体フリップチップ表子。

3、元男の詳細な説明

*この発明はインプ電腦を改良した平等体フリン

アナップ東子に関するものできる。

24年のあつ点法による半導体フリップナップ系

子のペンプ電極形式を 1 図 、 第 2 図に に な 第 1 図に 示す。 第 2 図に 示す。 第 2 図に 示す。 な 2 図に 示す。 な 3 を 3 と 2 図に で 3 の で 3 の で 3 を 3 の で 3

前述のようにして形成したパンプ電極はペッケージあるいは基板の配線金銭に熱圧湿度たはリフロー工程により、所定の位置に配置して接続している。しかし、従来のパンプ電極は、全体が低級点金属で構成されているため、ポンデイングの顕

初期57-197838 (2) 於

久点がある。

この発明は、ペンプ電板に高級点金属と低級点金属との2種類の金属を用い、高級点金属の固定の関連が変換が、 高級点金属の関係の関連がある。 高級点金属の 1000 での 1000 では、1000 では、1

以下、この発明の一実施例を第3図にしたかつて説明する。

第8図に示すように、シリコン基板1上に被潜した酸化シリコンからなる表面保護膜2の窓部2aで前配シリコン基板1と接触するアルミニウム配線3上に、さらに燐シリカガラス膜(PSG與)からなる表面保護膜4を被増し、この表面保護膜4 に設けた感部4aにTi-Cu-NiまたはCr-Cu-Niなどの3層を展次蒸増して下地金属層5を形成する。この下地金属層5上に通常のホトレジストをマスクとしてAuなどの高級点金属9を製気メッキ

材が流れ出さなくなる。

前述の実施例では高融点金属としてAu,低融点金属としてBuを用いたが、この発明は、例えば高融点金属にCu,低融点金属にPbを用いても接支えなく、高融点金属。低融点金属はペッケージあるいは基板の配線金属の金属構成によつて連当に選択することができる。

法によつて成長させ、さらにホトレジストで軸配 高融点金属りの側面を従つて、この高融点金属り の上面だけにSnなどの任務点会員1,0を電気メッ +法によつて成長させることにより、 パンプ を形成する。そして、高融点金属9の電気メッキ の豚に、パンプ電極の周辺部を異常成長させると とにより央出させ、クレーチ状に電気メッキを施 す。 このパンプ電極の周辺部の具常成長は、電気 メッキの電流条件を変更することによつて容易に 行なりことができる。また、ホトレジストによつ て高融点金貨9の貨面を扱うことにより、低融点 金属10を高融点金属9の周辺突出部98の内局 質の凹部 9 b にだけ上記炎出部 9 a と平坦になる ように電気メッキするものである。前途のように して、高融点金属りの高さを約50月四、低温点 金属10の高さを約10μmとする。

以上のように構成したパンプ電板をパッケージ あるいは基板の配験金貨に単圧着またはフロー工 程により、所足の位置に配置して接続しても、こ のポンデイングの膜にパンプ電気の周囲にハンダ

することができので、放送の欠点を解消すること ができる。

第1回は従来のフリップナップ素子のペンプ電極を示すめつを後の断面図、第2回は同ペンプ電極を合金とした後の断面図、第3回はこの発明の一実施例によるフリップナップ集子のペンプ質を影を示す断面図である。

1 -- シリコン当板、2 -- 表面保護機、3 -- アル 2 -- ウム配線、4 -- 表面保証は、5 -- 下地金属層 6 -- Pb層、7 -- Sa層、8 --- 合金属、9 ---高融点金 展用、9 a ··· 突出部、9 b ··· 凹部、1 0 ··· 低融点

特許出版人 神電気工業株式会社

代理人 弁理士 着 准 5





